



Plastene

Guaina liquida elastoplastomero bituminosa all'acqua

Presentazione

Il ***Plastene*** è una pasta tixotropica semidensa costituita da un'emulsione di selezionati bitumi distillati, additivi e particolari polimeri che gli conferiscono eccezionali caratteristiche di impermeabilità e di adesione ai più svariati supporti. Il ***Plastene*** resiste all'azione nociva di molti acidi e prodotti chimici, non cola alle alte temperature e non si fessura alle basse.

Campi d'impiego

Il ***Plastene*** è particolarmente indicato per le impermeabilizzazioni di muri contro terra e di tutte quelle impermeabilizzazioni non direttamente esposte ai raggi U.V.

Modalità d'uso

Le superfici da impermeabilizzare con ***Plastene*** devono essere pulite ed esenti da polvere, eventuali parti friabili e non aderenti devono essere eliminate ed opportunamente conguagliate. Si applica con pennello, spazzolone o rullo una prima mano di prodotto diluito al 10 - 20 % con acqua, quale appretto per favorire l'adesione degli strati successivi. La seconda mano va applicata tale e quale a 24 ore dalla stesura della prima mano che deve essere perfettamente asciutta.

Il consumo consigliato di ***Plastene*** è di 1 - 2 kg/m².

La temperatura di applicazione varia da +5 °C a +40 °C.

Per applicazioni su superfici intensamente fessurate (giunzioni, larghe fessurazioni) è consigliabile applicare fra una mano e l'altra di ***Plastene*** il nostro ***Supporto Antifessura*** tessuto non tessuto di poliestere da 100 g/m².

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Emulsione bituminosa fillerizzata additivata con polimeri
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
VISCOSITA'	Tixotropico
DENSITA'	1,15 kg/dm ³
RESIDUO SECCO	70 %
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+ 5 °C
COLORE	Nero
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze

Si raccomanda di non diluire il prodotto oltre le percentuali consigliate, un'esagerata diluizione potrebbe compromettere le caratteristiche prestazionali.

Agitare accuratamente il **Plastene** prima dell'uso.

Il *Plastene* , nel suo imballo, teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

Non applicare il *Plastene* in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.

La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua quando il prodotto non è ancora secco, ma comunque è sempre opportuno pulirli poi con i più comuni solventi come ragia minerale o trielina .

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com